

PAT-NO: JP363256945A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63256945 A

TITLE: DIRECT POSITIVE SILVER HALIDE  
PHOTOGRAPHIC EMULSION

PUBN-DATE: October 24, 1988

INVENTOR-INFORMATION:  
NAME  
MIURA, TAKEIOSHI  
TANAKA, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:  
NAME  
MITSUBISHI PAPER MILLS LTD  
COUNTRY  
N/A

APPL-NO: JP62091527

APPL-DATE: April 13, 1987

INT-CL (IPC): G03C001/485, G03C001/19, G03C001/36  
US-CL-CURRENT: 430/559, 430/606

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the titled emulsion having the high sensitivity and the low fogging level by incorporating a specified org. desensitizer together with a cyanine dyestuff having a reduction voltage of -0.40&sim;-1.50V and an oxidation voltage of +0.55&sim;+1.80V in the titled emulsion.

CONSTITUTION: The titled emulsion contains the cyanine dyestuff having the reduction voltage of -0.40&sim;-1.50V and the oxidation voltage of

+0.55&sim;+1.80V, and at least one of the org. desensitizer shown by formula I or II. In formulas I and II, R<SP>1</SP> and R are each alkyl group, R<SP>2</SP>&sim;R<SP>4</SP> are each hydrogen atom. or alkyl group, etc., X<SP>-</SP> and Y<SP>-</SP> are each an anion, Z is an atomic group necessary for forming a 5 or 6 membered nitrogen-contg. heterocyclic ring. Thus, the direct positive silver halide photographic sensitive material having the high sensitivity and the low fogging is obtd.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japlo

⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A) 昭63-256945

⑫ Int. Cl.<sup>4</sup> G 03 C 1/485 1/19 1/36

識別記号 庁内整理番号 ⑬ 公開 昭和63年(1988)10月24日 ⑭ 審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑮ 発明の名称 直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤

⑯ 特 願 昭62-91527

⑰ 出 願 昭62(1987)4月13日

⑱ 発 明 者 三 浦 偉 俊 京都府長岡京市開田1丁目6番6号 三菱製紙株式会社京

都工場内

⑲ 発 明 者 田 中 章 京都府長岡京市開田1丁目6番6号 三菱製紙株式会社京

都工場内

⑳ 出 願 人 三菱製紙株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号

明 細 書

1. 発明の名称

直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤

2. 特許請求の範囲


(1) 還元電位が $-0.40\text{V} \sim -1.50\text{V}$ で酸化電

位が $+0.55\text{V} \sim +1.80\text{V}$ のシイエソ色素と一


般式(I)又は(II)の有機減感剤を少なくとも1種含有

する事を特徴とする直接ポジ用ハロゲン化銀写真

乳剤。



(I)



(II)

[式中 $R^1, R^2$ は同じでも異なってもよく、

それぞれアルキル基を示す。 $R^3 \sim R^4$ は同じでも異なってもよく、水素原子、アルキル基、アリール基を示す。

又、 $R^1$ と $R^2$ 、 $R^3$ と $R^4$ でベンゼン環を形成して

いてもよい。 $X^-$ はフッ素であり、同じで

も異なってもよい。 $Z$ は5又は6員環含窒素

複素環を形成するのに必要な原子群を要する。]

3. 発明の詳細な説明

(A) 産業上の利用分野

本発明は直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤に関

するものであり、更に詳しくはシイエソ色素と新

規有機減感剤により分光増感された直接ポジ用ハ

ロゲン化銀写真乳剤に関するものである。

(B) 従来技術及びその問題点

直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤を

用いて得る事ができる。例えば米国特許第3,50




1,307号明細書に記載されている様に、カプリ

を与えたハロゲン化銀と電子受容体から組み立て

られた写真乳剤がある。この種の写真乳剤を触媒

酸化するためには、カプリセリや電子受容体の過

- 9 -




次に本発明に用いられる新規な有機酸の合成法について、その代表的な例を述べる。





化合物(1)の合成  
N-エチル-6-エトキシカルシウム・ア  
イオタイル 1.75g と 3-ホルミルピリジン 0.5  
1.4g を無水酸 4ml 中で 30 分加熱還流した。  
放冷後、析晶を回収し、エーテルで洗浄後、エタ

- 8 -

電位の測定はボラログラフイでも行えるが操  
作が簡便で再現性の良好なサイクリックボルタ  
メトリで行なった。測定溶液はアセトニトリル  
であり、支持電解質はテトラメチルアンモニ  
ウム・パークロレート (0.1M) を使った。試  
料の濃度は  $10^{-5} \sim 10^{-3}M$  であり、参照電極  
は ROR、作用電極は静止白金電極を使った。次  
に本発明で使用される色素の代表的な例をあげる。



- 10 -



- 7 -

ホルムから再結晶した。m.p. 234° (dec)  
収量 0.7g

化合物(2)の合成

3-ホルミルピリジン 4.2g とヨウ化エチル 15  
ml を 8 時間加熱還流し、放冷後、析晶を回収し、エ  
ーテルで洗った。収量 1.07g

m.p. 133-4°


この様にして得た 3-ホルミル-N-エチル-  
ピリジニウムアイトイル 1.305g と N-エタ  
ル-6-エトキシカルシウム・アイトイル  
1.71g を無水酸 13ml 中で 20 分加熱還流し  
た。放冷後析晶を回収し、エーテルで洗浄後、メ  
タノールから再結晶した。収量 1.70g  
m.p. 248° (dec)

本発明で使用される他の酸も上記合成法に  
じて容易に合成する事ができる。  
本発明に用いられる有機酸は還元電位 (RH)  
が -0.40V ~ -1.20V で酸化電位 (Rox) が  
+0.85V ~ +1.80V のものである。酸化還元


- 9 -

- 325 -


(4)




(5)




(6)




(7)



(13)




(14)




本発明で使用する色素の前記代表例のメタノール溶液の吸収極大値 (nm) 及び酸化還元電位は次のとおりである。

(以下余白)


(8)




(9)




(10)



(11)



(12)



色 素	$\lambda_{max}$	$E_R$	$E_{ox}$
( 1 )	525	-1.12	+0.86
( 2 )	485	-1.10	+1.28
( 3 )	504	-0.78	+1.41
( 4 )	432	-0.78	+1.72
( 5 )	519	-0.73	+1.49
( 6 )	443	-0.58	+1.80
( 7 )	471	-0.40	+1.70
( 8 )	505	-0.46	+1.69
( 9 )	495	-1.08	+1.20
(10)	460	-0.96	+1.15
(11)	480	-0.84	+1.42
(12)	508	-0.82	+1.41
(13)	519	-0.64	+1.55
(14)	514	-1.50	+0.58

本発明においては、公知の方法でシアニン色素と感色剤をハロゲン化銀写真乳剤に添加することができる。例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ピリジン、ジメチルホルムアミド、アセトン、水等の単独または混合した溶媒の

溶液として添加することができる。また、超音波分散を用いて、乳剤中に加えることもできる。更に、ネガ乳剤について公知の方法、例えば米国特許第3,482,981号、同第3,585,195号、同第3,469,987号、同第3,649,286号、同第3,485,634号、同第3,342,605号、および同第2,912,343号明細書に記載された方法も用いることができる。

本発明において用いられる増感色素及び減感剤の添加量は、ハロゲン化銀写真乳剤の種々の因子によって変化するが、好ましくは $1 \times 10^{-5} \sim 2 \times 10^{-2}$  mole/mole Ag の範囲である。

乳剤への色素の添加は、乳剤製造のどの段階でも行えるが、塗布直前に行うのが特に好ましい。又、色素と減感剤の添加順序は同時又は、どちらが先でもよい。

本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤には、塩化銀、臭化銀、塩臭化銀、沃化銀、塩沃臭化銀、または、沃臭化銀乳剤がある。

高感度の直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤を得

るためには、80モル%以上の臭化物を含むハロゲン化銀写真乳剤が好ましい。

本発明において用いられるハロゲン化銀写真乳剤には、単分散のもの、単分散でないものの両方が含まれるが、単分散のものの方がより好ましい。

また、本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤の晶粒は、立方体のものでも、正八面体のものでもよいが、立方体のものの方がより好ましい。また、本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤の粒子は、規則正しいものが好ましい。

本発明には、ハロゲン化銀結晶内部に自由電子を捕獲する核を有し、表面に化学カブリ剤でカブリを与えられた乳剤を用いてもよい。この型の乳剤の製造は、例えば、米国特許第3,367,778号、同第3,632,340号、同第3,709,689号の各明細書に記載されている。

本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤は光または、化学カブリ剤によりかぶらされる。化学的にカブリを賦与する方法には、例えばアントワン・オートー (Antoine Hautot) およびアンリ・

-15-

ゾーブル (Henri Naubenler) によりシアンセ・アンダストリーフォトグラフィック (Science et Industries Photographique) 28巻57~65頁 (1957年発行) に記載された化学増感の方法を用いると好ましい結果が得られる。

本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤は還元剤により、カブリを与えることができる。還元剤の具体例としては、塩化第一鉄、二酸化チオ尿素、ホルマリン、ヒドラジンおよびその誘導体、アミンボラン等がある。

本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤は金化合物によっても、カブリを与えることができる。金化合物の具体例としては、例えば、塩化金酸、塩化金酸カリウム、チオ硫酸金カリウム等がある。

本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤は還元剤と銀よりも貴電位の金属化合物とを組み合わせたによっても、カブリを与えることができる。銀電位よりも貴電位の金属化合物の具体例としては、前述の金化合物の他に塩化白金酸カリウム等の白金化合物、ヘキサクロロイリジウム酸カリウ

ム等の白金化合物、ヘキサクロロイリジウム酸カリウム等のイリジウム化合物が用いられる。

更に、上記の方法と、チオ硫酸ナトリウムやアリルチオ尿素等の含硫増感剤、または、チオシアン酸カリウム等のチオシアン酸化合物を併用することにより、ハロゲン化銀写真乳剤をかぶらせることもできる。

本発明において用いられる保護コロイドとしては、例えば、セラチン、アルブミン、寒天、アラビアゴム、アルギン酸等の天然物、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、セルロースエーテル等の如き水溶性合成樹脂等が挙げられる。

本発明においては、安定剤、増白剤、紫外線吸収剤、硬膜剤、界面活性剤、防腐剤、可塑剤、マット化剤等の各種添加剤をハロゲン化銀写真乳剤に含ませることができる。

本発明において用いられる支持体としては、例えばポリエチレンテレフタレート、セルロースアセテート等の樹脂フィルム、合成紙、耐水紙等が挙げられる。また、プラスチックがラミネートさ

-17-

-327-

-18-

れた紙も使用することができる。これらの支持体上に必要に応じて、公知の方法により下引層を設けることもできる。

本発明の直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤を塗布した感光材料は、公知の現像、定着、漂白等の各処理浴、あるいは、これらが組み合わされた処理浴により処理される。

本発明の特徴は還元電位( $E_R$ )が $-0.40V \sim -1.50V$ で酸化電位( $E_{ox}$ )が $+0.55V \sim +1.80V$ のシアニン色素と新規減感剤を組み合わせる事により高感度、低カブリの直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤が得られる点にある。

以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、もちろん本発明がこれに限定されるものではない。

#### (例) 実施例

コントロール・ダブル・ラン法を用いて、次臭化銀乳剤(ヨード2モル%)を調製した。この原乳剤は晶解が立方体で、平均粒子サイズ $0.25\mu$ で、平均粒子サイズの30%以内に95重量%の

粒子を含む単分散乳剤であった。沈でん、水洗後ゼラチンを加え、 $pH$ を8.0、 $pAg$ を5.0に調整し、塩化硝酸カリウム $2m/moleAg$ を加え、60℃で2時間かぶらせた。その後 $pAg$ を8.5、 $pH$ を5.0に調整して試料分を分割し、色素を $350m/moleAg$ を添加した。更に減感剤 $200m/moleAg$ を添加し、硬膜剤と界面活性剤を加え、下引加工したポリエチレンをラミネートとした紙支持体上に硝酸銀に換算して、 $3.7g/m^2$ の塗布量で塗布した。乾燥後各試料を適当な大きさに裁断し $0.15$ の減感度のあるウエッジを通して露光した後、コダック社処方D-72現像液を用いて20℃で90秒間現像し、液性定着液を用いて定着した後、水洗し、乾燥した。濃度測定の結果、表1を得た。

表中のSは、光学濃度 $0.75$ のところで測定した値であり、色素単独の場合を100とし、その相対値で表わした。但し色素(14)と(9)の場合、色素単独では感度が低すぎるため、Aとの併用の場合を100とした。D<sub>max</sub>は最低濃度であ


-19-

-20-

る。


表を作成するために使った比較のための減感剤Aとビナクリプトールイエローの構造と酸化還元電位、メタノール中での吸収極大は次のとおりである。

化合物A(バラコート)



$E_R$        $E_{ox}$        $\lambda_{max}$   
-0.48      >+2.00      264

化合物B(ビナクリプトール・イエロー)



$E_R$        $E_{ox}$        $\lambda_{max}$   
-0.72      +2.28      387

表 1

試料	色素及び減感剤	S	D <sub>max</sub>
1	色素(14)	測定不可	0.11
2	" + 化合物A	100	0.38
3	" + " B	125	0.09
4	" + " (1)	139	0.05
5	色素(9)	測定不可	0.12
6	" + 化合物A	100	0.21
7	" + " B	150	0.09
8	" + " (1)	215	0.08
9	" + " (2)	196	0.02
10	" + " (6)	184	0.07
11	色素(3)	100	0.12
12	" + 化合物A	105	0.23
13	" + " B	115	0.09
14	" + " (1)	142	0.04
15	" + " (6)	132	0.02
16	" + " (3)	128	0.03
17	色素(13)	100	0.21
18	" + 化合物A	103	0.24
19	" + " B	104	0.09
20	" + " (1)	126	0.04
21	" + " (4)	118	0.01
22	" + " (6)	118	0.03
23	色素(7)	100	0.31
24	" + 化合物A	86	0.40
25	" + " B	99	0.22
26	" + " (1)	120	0.09
27	" + " (6)	110	0.09

-21-

-328-

-22-



表から明らかな様に本発明の新増感剤とシアニン色素の組み合わせで、高感度でカブリレベルが低く高感度な直接ポジ用ハロゲン化銀写真乳剤が得られた。

(例) 発明の効果

本発明の特徴は新増感剤を電子受容体として使い、増感色素との併用により、高感度で低カブリの直接ポジ用ハロゲン化銀写真感光材料が得られるという点にある。